

BYTUM SPRAY

LÁMINA BITUMINOSA SELLANTE SPRAY

DAMP
PROOF

SPRAY

READY
TO USEBITUMEN
BASED

PROTECCIÓN DURADERA

El producto permanece flexible y sella fisuras y elementos e impide las filtraciones de agua y polvo.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

La especial fórmula bituminosa modificada con elastómeros garantiza un producto que, después del secado, resiste tanto a la intemperie como a la corrosión salina.



DATOS TÉCNICOS

Propiedad	valor	USC units
Tiempo necesario para el secado 23 °C / 50 % HR ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Resistencia a la temperatura después del secado	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Rendimiento ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatura de aplicación (cartucho, soporte y ambiente) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura de transporte	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura de almacenamiento ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

(1)Valor promedio que varía según el espesor de la capa deseada.

(2)Una vez finalizada la aplicación, poner el bote de spray al revés y atomizar durante 1-2 segundos para que la boquilla quede limpia.

(3)Conservar el producto en un lugar seco y cubierto, lejos de fuentes de calor, llamas abiertas u otras fuentes de ignición. Controlar la fecha de producción indicada en el envase.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	contenido [mL]	contenido [US fl oz]	color	
BYTS	500	16.90	negro	12



UNIVERSAL

Adecuado para todo tipo de soporte, se adhiere a cualquier tipo de forma incluyendo cubiertas, canalones, terrazas, tragaluces y tubos de desagüe de PVC o metálicos.

COLOCACIÓN RÁPIDA

El producto se suministra en un práctico bote de spray, que se puede volver a cerrar, listo para usar y aplicable sin necesidad de otras herramientas.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

SELLADO DE FISURAS Y PUNTOS DE INTERSECCIÓN



1 BYTUM REINFORCEMENT

IMPERMEABILIZACIÓN DE SISTEMAS DE FIJACIÓN

