

# TRASPIR ALU 120

## LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE

CE  
EN 13859-1/2

### COMPOSICIÓN

- 1 capa superior: película de aluminio
- 2 capa inferior: film transpirable de PP



### DATOS TÉCNICOS

Propiedad	normativa	valor	USC units
Gramaje	EN 1849-2	120 g/m <sup>2</sup>	0.39 oz/ft <sup>2</sup>
Espesor	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	0,08 m	44 US Perm
Resistencia a la tracción MD/CD	EN 12311-1	240/210 N/50 mm	27/24 lbf/in
Alargamiento MD/CD	EN 12311-1	45/10 %	-
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD	EN 12310-1	110/110 N	25/25 lbf
Estanquidad al agua	EN 1928	clase W2	-
Después de envejecimiento artificial:			
- estanquidad al agua	EN 1297/EN 1928	clase W2	-
Reacción al fuego	EN 13501-1	clase E	-
Resistencia al paso del aire	EN 12114	< 0,05 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa)	< 0.003 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	-40 °C	-40 °F
Resistencia a la temperatura	-	-20/80 °C	-4/176 °F
Estabilidad a los rayos UV <sup>(1)</sup>	EN 13859-1/2	336h (3 meses)	-
Conductividad térmica (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Calor específico	-	1800 J/(kg·K)	-
Densidad	-	aprox. 200 kg/m <sup>3</sup>	aprox. 12 lbm/ft <sup>3</sup>
Factor de resistencia al vapor de agua (μ)	-	aprox. 133	aprox. 0.4 MNs/g
VOC	-	no relevante	-
Reflectancia TALU120	EN 15976	81 %	-
Resistencia térmica equivalente con cámara de aire de 50 mm (ε <sub>otra superficie</sub> 0,025-0,88) TALU120	ISO 6946	R <sub>g,0,025</sub> : 0,804 (m <sup>2</sup> K)/W	4.57 h·ft <sup>2</sup> ·°F/BTU
		R <sub>g,0,88</sub> : 0,502 (m <sup>2</sup> K)/W	2.85 h·ft <sup>2</sup> ·°F/BTU
Reflectancia TALU120270	EN 15976	95 %	-
Resistencia térmica equivalente con cámara de aire de 50 mm (ε <sub>otra superficie</sub> 0,025-0,88) TALU120270	ISO 6946	R <sub>g,0,025</sub> : 0,821 (m <sup>2</sup> K)/W	4.66 h·ft <sup>2</sup> ·°F/BTU
		R <sub>g,0,88</sub> : 0,731 (m <sup>2</sup> K)/W	4.15 h·ft <sup>2</sup> ·°F/BTU

<sup>(1)</sup> Los datos de las pruebas de envejecimiento en laboratorio no logran reproducir las causas de degradación imprevisibles del producto ni tener en cuenta el estrés al que estará sometido durante su vida útil. Para garantizar la integridad, se recomienda limitar el tiempo de exposición a los agentes atmosféricos en la obra a un máximo de 2 semanas.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 09 04.

### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	tape	H [m]	L [m]	A [m <sup>2</sup> ]	H [ft]	L [ft]	A [ft <sup>2</sup> ]	
TALU120	TRASPIR ALU 120	-	1,5	50	75	5	164	807	26
TALU12027	TRASPIR ALU 120 2,7 m	-	2,7	100	270	8.86	328	2906	20
TALU12030(*)	TRASPIR ALU 120 3,0 m	-	3,0	100	300	9.84	328	3229	12

(\*) Producto disponible bajo pedido.